

# PVC BP350 - GALAXY DRY BACK

Productinformatie	Standaard / Standards	Resultaten / Results	
Soort vloerbedekking / Material	NEN-EN-ISO 10582	Heterogene PVC	
Totale dikte / Overall thickness	EN428	2,5 mm.	
Slijtlaag / Wear layer	EN429	0,5 mm.	
Gebruiksklasse / Performance classification		23   33   42	
Dimensionele stabiliteit / Dimensional stability	ISO23999	≤0,25%	√
Restindruk / Rest impression	ISO 24343-1	≤0,1 mm.	√
Rolstoeltest / Castor chair	ISO 4918		√
Slijtage weerstand / Abrosion Resistance	EN 660-2	Groep T	√
Vlekbestendigheid / chemicaliën / Resistance to staining	EN ISO 26987	geen effect, index 0	√
Slip weerstand / Slip resistance	EN 13893	Class DS / R10	√
Afpeelsterkte van lagen / Peeling strength of layers	EN 431		√
Brandgedrag / Reaction to fire	EN13501-1	Bfl-S1	√
DIBt/Agbb			√
Elektrische weerstand / Electrical resistance	EN1081	>5000MΩ	√
Lichtechtheid / light	ISO 105-B02	6	√
Thermische weerstand / Thermal resistance	EN12664	0,14W/m K	
Formaldehyde-emissie / Formaldehyde emission	EN717-1	Klasse E1	√
Vloerverwarming / Underfloor heating			√



**BODIAX**

THE TASTE OF FLOORS

Onder voorbehoud van technische veranderingen en drukfouten.